Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:
Начальник лаборатории

А.Ф. Шишкин
22.12.2025 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 002/J-22/12/25 от 22.12.2025 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика[1]	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕТКА". Адрес: 620010, РОССИЯ, город Екатеринбург, улица Черняховского, дом 68, офис 218А
Наименование объекта испытаний[1]	Уголь древесный березовый: марка «А» (высший сорт)
Изготовитель[1]	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕТКА". Адрес: 620010, РОССИЯ, город Екатеринбург, улица Черняховского, дом 68, офис 218А
План (метод) отбора образцов[1]	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 002/J-22/12/25
Идентификационный номер образца	№ 002/J-22/12/25
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ 7657-84

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Кажущаяся плотность, г/см^3, не менее	ГОСТ 7657-84	0,37	0,39
Массовая доля золы, %, не более	ГОСТ 7657-84	2,5	1,75
Массовая доля нелетучего углерода, %, не менее	ГОСТ 7657-84	90	91,4
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 7657-84	6	3,77
Массовая доля угля с зернами в местах погрузки, %, не более	ГОСТ 7657-84	5	4,5
Массовая доля головней, %, не более	ГОСТ 7657-84	Отсутствие	Отсутствие
Масса 1 дм^3 угля, г, не менее	ГОСТ 7657-84	210	215

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

[1] Информация предоставлена заказчиком

3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ